


Ber97 ADATLAP



- Azbesztmentes,
- Ragasztható, szegecselhető,
- Többrétegű fonott vázerősítésű
- Olajálló,
- 200 mm-nél hosszabb természetes szálak,
- Komplex fék-kuplung típusú súrlódóanyag.

Ber97



Tulajdonság	Érték
Szín	sárga fonásképpel
Sűrűség	2.10 g/cm ³
Húzószilárdság	< 80 N/mm ²
μ Átlag	0,349
μ Max.	0,458
Kopás tömeg %	> 3,00g
Kopás vastagság %	> 0,20 mm
Röpszakító szilárdság	13 000 f/min 150 C°
Max. P	1,3 N/mm ²
Max. C°	300 C° 1 h
Olajállóság	igen
Élettartam	> 8000 üzemóra